



检测报告

编号：SST21002472

日期：2021-06-24

第 1 页 共 3 页

送检单位：东莞市瑞晟家具有限公司

地址：东莞市桥头镇华夏路 136 号航诚科技园三楼

委托检验的样品及申请者对样品的说明如下：

样品名称：**BLUE COLOR LEATHER**(蓝色头层牛皮)

型号：	YTS6W320AR/BR/CR	批号：	N/A
订单号：	N/A	材料：	N/A
颜色：	蓝色	测试年龄：	N/A
制造厂：	海棠皮革	买家：	一统国际家居
原产地：	中国	出口国：	N/A

收样日期：2021 年 06 月 21 日

测试日期：2021 年 06 月 21 日 至 2021 年 06 月 24 日

测试结果摘要

测试项目	结论	备注
皮革材质鉴定	--	参见下页
泰伯耐磨	--	参见下页
往复式摩擦色牢度	--	参见下页

*****更多详细信息请查阅下页*****

签发：

John Yue
Lab Manager



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd
锐标检测技术有限公司

No.42 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China
地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 42 号 <http://www.sst-test.com>
Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: [sst@sst-test.com](mailto:ssst@sst-test.com)



检测报告

编号：SST21002472

日期：2021-06-24

第 2 页 共 3 页

测试项目（单位） [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
皮革材质鉴定	DB44/T 1358-2014	--	牛皮革（头层）	--
泰伯耐磨	QB/T 2726-2005 (砂轮：CS10 ;负荷： 500g； 转数：1000)	--	表面无磨损	--
往复式摩擦色牢度（级）	QB/T 2537:2001 (干式：500 次，湿式： 250 次，碱性汗液：80 次)	--	干式：样品变色 4.5 干式：毛毡沾色 4.5 湿式：样品变色 4.5 湿式：毛毡沾色 4.5 碱性汗液：样品变色 4.5 碱性汗液：毛毡沾色 4.5	--
备注	(本栏空白)			



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.42 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 42 号 <http://www.sst-test.com>

Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: sst@sst-test.com



检测报告

编号：SST21002472

日期：2021-06-24
样品图片

第 3 页 共 3 页



*** 报告结束 ***

本报告无批准人签字及报告专用章无效。本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 SST 书面同意，不得部分复制本报告。详细说明请查阅网站 <http://www.sst-test.com>。



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.42 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 42 号

Tel: 86-769-85584050

Fax: 86-769-89026586

<http://www.sst-test.com>

Mail: [sst-test.com](mailto:ssst-test.com)